

Construcril

AUTONIVELANTE

ARGAMASSA

Argamassa de alta fluidez e nivelamento, para preparação ou recuperação de piso ou contrapiso de concreto, pedras, cerâmicos, laminados, uso interno com tráfego de pessoas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substrato de concreto
- Contrapisos
- Revestimento cerâmico
- OSB
- Placas cimentícias
- Restauro de pisos para revestimento diversos.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
construcril@construcril.com.br
www.construcril.com.br

CONSTRUCRIL AUTONIVELANTE

ARGAMASSA



PREPARO DA SUPERFICIE

As superfícies devem estar limpas de poeiras, partículas soltas, nata de cimento, sem umidade ascendente e outros contaminantes. Aplicar uma demão de Contrucril Chapix, diluído em 1:4 em água potável, como primer base.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Recomenda-se a utilização de um misturador mecânico ou hélice acoplada em uma furadeira.
- Colocar em um balde limpo a quantidade de 5 litros de água potável, e reserve 500 ml para possíveis ajustes, diluir o conteúdo da embalagem de Argamassa Autonivelante Construcril de 20 kg.
- Manter a agitação do misturador cerca de 5 minutos, até obter uniformidade e homogeneidade do material.
- Aplicar imediatamente após a mistura.

APLICAÇÃO

- Inicie a aplicação despejando a mistura na superfície a ser nivelada, com o auxílio do rodo ou desempenadeira dentada, realize o espalhamento do autonivelante.
- Após, utilizar o rolo quebra bolhas para remoção do ar.
- Construcril Autonivelante também pode ser aplicado com equipamento de bombeamento de argamassa.

RECOMENDAÇÕES

- É imprescindível o uso de EPIs.
- Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulação de argamassas.
- Em caso de contato com a pele, devem seguir as recomendações constante na FISPQ do produto.

PREPARO DA SUPERFICIE

Estocar o produto em local coberto, seco e arejado, sobre pallet elevado, em pilhas de 10 sacos de altura e distância de 25 cm das paredes.

OBSERVAÇÃO

A Construcril garante a qualidade de todos produtos, não assumimos responsabilidades sobre desempenho da obra uma vez que não possuímos controle sobre aplicação. Todos os produtos devem ser aplicados conforme instruções em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados pela empresa em nosso site e departamento técnico.

SUORTE TÉCNICO

tecnico@construcril.com.br

VALIDADE

6 meses

SITE

www.construcril.com.br

DADOS TÉCNICOS

Espessura	1 a 20 mm
Cor	Cinza
Consumo	1,5 a 1,9 kg/m ² /mm
Tempo em aberto	de 30 a 40 minutos
Densidade	1,8 Kg/l
Liberação para tráfego leve	Após 12 horas
Liberação para revestimento de madeira	Após 24 horas

